

PINTURA INESFLY 7A DELTA

DESCRIPCIÓN

PINTURA INESFLY 7A DELTA es un recubrimiento polimérico en base acuosa que lleva en suspensión microcapsulas poliméricas de insecticidas, acaricidas y reguladores del crecimiento de insectos.

Inesfly con su tecnología innovadora a base de microcapsulas poliméricas permite una liberación lenta de los insecticidas y los IGR, otorgando al producto una alta persistencia y muy baja toxicidad, manteniendo la no interacción de las microcapsulas. Permite controlar todo tipo de artrópodos y plagas.

USOS

Inesfly controla plagas en salud pública e industria alimentaria. Muy eficaz para todo tipo de insectos: mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, arañas, escorpiones, hormigas y ácaros.

En todos aquellos lugares donde exista gran afectación de insectos: viviendas, oficinas, centros de salud, hospitales, colegios, hoteles etc.

COMPOSICIÓN

Deltametrina 0.25%

INSTRUCCIONES DE USO

Fácil de usar como una pintura al agua convencional.

Previamente a la aplicación es necesario eliminar todos los restos de suciedad existentes.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Para superficies muy porosas que no han sido pintadas aplicar una primera capa de pintura diluida al 50% en agua hasta la cobertura total de la superficie.

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas.

Dado que se trata de un producto que actúa por contacto y por inhalación, para conseguir los mejores resultados **es conveniente aplicar las PINTURAS INESFLY en la mayor cantidad de superficie posible**, evitando de esta manera zonas "refugio" para las plagas.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Asegurar una ventilación adecuada sobretodo en locales cerrados.

Evitar el contacto directo con la piel.

Uso medios de protección adecuados: guantes, máscara y gafas protectoras.

CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA

Categoría 4 de acuerdo con el sistema GHS (Global Harminized System).

REGISTROS

Consulte con el departamento de registros de Inesfly Corporation S.L para solicitar el registro de su país.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto: Líquido y mate.

Secado: 1 hora.

Repintado: 3-5 horas.

Densidad: 1'40 g/ml.

Utensilios: Limpieza con agua.

Conservación: Hasta dos años en envase original cerrado.

PRESENTACIONES

1 litro, 4 litros y 10 litros



MÉTODO DE APLICACIÓN Y DILUCIÓN ORIENTATIVA

Dependiendo del tipo de superficie y del tipo de plaga y del grado de infestación de la misma las dosis de aplicación oscilan entre 1lt/8m² hasta 1lt/12m²

Superficie	Material	Método de aplicación	Dosis	Dilución	Manos
Superficies pintadas	Cemento	Brocha, rodillo	1lt/10-12m ²	10%	1
Superficies no pintadas	Cemento	Brocha, rodillo	1lt/8m ²	1ª capa 50% 2ª capa 10%	2
Escayola y superficies absorbentes	Escayola, adobe	Mochila de aplicación, air-less	1lt/8m ²	Mochila: 30-40%	2
				Airless: puro	1
Superficies de madera	Madera	Brocha, rodillo	1lt/8m ²	10%	1
Superficies metálicas*	Metal	Air-less	1lt/10-12m ²	Puro	1

*En superficies metálicas se recomienda antes aplicar una imprimación anticorrosiva.

